



BOLETIM TÉCNICO

MASSA ACRÍLICA



Massa Acrilica Dacar-é indicada para nivelar, corrigir pequenas imperfeições e uniformizar ambientes de alvenaria, reboco, gesso, concreto e paredes pintadas com látex em geral. Possui elevada consistência, um alto poder de enchimento, além de excelente aderência

Indicação: Indicada para paredes internas e externas de alvenaria.

Principais atributos: Alto poder de enchimento.
Facil aplicação.
Resiste ao tempo.

Embalagens: 1,4 Kg, 5,7 Kg, 15 Kg e 24Kg.
Cores: Branca.

Classificação Normativa: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT

Tipo	Descrição	Função
4.7.1	Massa Corrida Interior e exterior	Nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfície de alvenaria em geral.

Desempenho Normativo

Este produto está conforme Norma ABNT 15348.

	Valores da Norma	Este Produto
Resistência à abrasão de massa niveladora de acordo com a ABNT NBR 15312	Perda máxima de 5 g	3 - 5 g
Absorção de água de massa niveladora de acordo com a ABNT NBR 15303	Absorção máxima 18%	10 - 12 %
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.	< 50 g/L	5 - 10 g/L

Informações Técnicas

Composição Química.	Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, glicóis, tensoativos etoxilados e carboxilados, fungicida, bactericida, cargas inertes e água.	
Densidade (peso específico)	1,69 - 1,78 g / cm ³	
Sólidos por peso	65,0 - 70,0 %	
Sólidos por volume	40 - 45 %	
pH (ASTM E70)	8,0 - 9,5	

Prazo de validade Embalagem fechada e sem uso, 24 meses.

Secagem 30 minutos; 1 hora; 4 horas final.

Diluição Pronto para uso.

Número de demãos 2 a 3 demãos, dependendo das condições da superfície pode ser necessário um número maior de demãos.

Rendimento 1,4 Kg / 4m²; 5,7 Kg / 17 m²; 15 Kg / 42 m² e 24 Kg / 72 m².

Sistema de Pintura Recomendado.

Independente da superfície, recomendamos conforme Norma NBR 13245 de 02/95 onde qualquer superfície deverá estar limpa, seca, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, resto de pintura velha, pó, brilho, etc.

Reboco Novo. Aguarde a secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias, aplicar uma demão de Selador Acrílico Pigmentado Dacar.

Reboco Fraco. Raspe a superfície. Aguarde a secagem e cura. Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Base Água diluído com 30 % em água.

Imperfeições na superfície. Corrija com Massa Corrida Dacar (paredes internas) e Massa Acrilica Dacar (paredes externas e internas) Dacar.

Parede com fungos ou bolor. Limpe a superfície com uma solução de 1:1 de água sanitária e água limpa. Em seguida, enxague com água e aguardar a secagem.

Superfícies com Gesso e Fibrocimento. Aplicar 1 demão de Fundo Preparador Dacar na diluição de 40 % com água. Em chapas com desmoldantes deve-se aplicar uma demão de Fundo Sintético Nivelador da Dacar com diluição de 20% com aguarás, em seguida aplicar a tinta de acabamento.

Imperfeições profundas na superfície. Corrigir com argamassa de cimento 1:3 (1 de Cimento para 3 de Areia), aguardar a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias.

Recomendações para uso e manuseio.

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C e umidade superior a 85%.
- Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente.
- Ao aplicar cores claras sobre superfícies de cor intensa, recomendamos utilizar uma demão previa de Selador Acrílico Pigmentado para auxiliar na cobertura final.
- A superfície poderá ser lavada após a pintura somente após 30 dias de aplicação (tempo de cura completa da tinta);
- Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes; utilize sempre água e sabão neutro.

Cuidados Importantes.

- Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais.
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.
- Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados.
- Em caso de inalação, retire a vítima da área contaminada.
- Em contato com a pele e olhos, lave com água e sabão em abundância por 15 min (mínimo).
- Se ingerido, não provoque vômito; chamar / encaminhar ao médico.
- A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

Desempenho do Produto.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservada e utilizada de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto que V. Sa tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor.

Contatos

Dacar Química do Brasil S/A

R: Tavares Lyra, 4600. - São José dos Pinhais – PR - CEP: 83065-180

Fone: (0xx41) 3382-3332 / Fax: (0xx41) 3382-3466

qualidade@dacar.com.br
