

	<h1>BOLETIM TÉCNICO</h1>	
Produto	ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	
Classificação	Norma NBR 11702 da ABNT – Tipo 4.2.1.1	
Descrição	Possui um acabamento Brilhante, indicado para usos de pinturas internas em superfícies metálicas e madeiras. É necessário o uso de fundo específico.	
Indicação	Ideal para superfícies externas e internas de metais ferrosos e galvanizados.	
PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS		
Peso específico	1,060 a 1,100 g/cm ³	
VOC (compostos orgânicos voláteis, com exceção da água)	380,0 g/L	
Sólidos por peso (NBR 15315)	51- 59 %	
Sólidos por volume	45% - 50%	
Ponto de Fulgor	37°C	
Brilho (NBR 15299)	80 UB a 20º	
Cobertura (NBR 15314)	85%	
Secagem (NBR 15311)	Max 8 horas	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS		
Embalagem	0,9 e 3,6 L.	
Composição Química	Resina Alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos especiais e solventes.	
Validade	Válido por 36 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.	
DADOS DE APLICAÇÃO		
Preparação de superfície	Conforme a norma NBR 13245, a superfície deve estar limpa, firme, seca e isenta de poeira, graxa, mofo ou sabão. Superfícies brilhantes devem ser lixadas até a perda de brilho. Não aplicar o produto sobre madeiras deterioradas e infectadas por fungos ou cupins. Raspe para remover partes soltas. Lixe para a eliminar o brilho, impurezas e para uniformizar a superfície. Superfície com mofo: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.	
Método de diluição	Pincel ou rolo de espuma – Diluir com 10 % com Aguarrás Dacar (011.999) Pistola – Diluir até 30 % com Aguarrás Dacar (011.999)	
Número de demãos	2 a 3 demãos, dependendo das condições da superfície pode ser necessário um número maior de demãos.	
Secagem	1 a 3 horas ao toque; 8 horas entre demãos; 18 horas final.	
Rendimento	até 70 m ² /Galão 3,6L /demão. Variando de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato.	
Limpeza	Limpe as ferramentas Aguarrás Dacar	

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Metais

- Ferro novo (sem ferrugem): Lixar e limpar a superfície com pano embebido em Aguarrás Dacar. Aplicar uma demão de Fundo Zarcão Dacar . Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.
- Ferro com ferrugem: Fazer a total remoção da ferrugem utilizando lixa ou escova de aço e limpar a superfície com pano embebido em Aguarás Dacar. Aplicar uma demão de Fundo Zarcão Dacar. Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.
- Ferro (repintura): Lixar e limpar a superfície com pano embebido em Aguarás Dacar. Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.
- Galvanizados: Deve-se aplicar uma demão de Fundo para Galvanizados Dacar – 024.999. Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais.
- Em caso de inalação, retire a vítima da área contaminada. Em contato com a pele e olhos, lave com água e sabão em abundância por 15 min (mínimo). Se ingerido, não provoque vômito; chamar / encaminhar ao médico.
- Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados.
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C e umidade superior a 85%.
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização.
- Não diluir o produto com Thinner pois a aplicação pode perder brilho. Utilize sempre o Aguarás Dacar.
- Ao transportar a embalagem deve-se tomar cuidado para que a mesma fique em pé e coberta durante todo o percurso evitando o tombamento do produto.
- A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Uma característica natural do esmalte sintético é a tendência de perda gradativa de brilho em ambientes externos e amarelecimento de tonalidades branca e gelo em superfícies internas, porém estas características não influenciam na resistência ou durabilidade da pintura.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservada e utilizada de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto que V. Sa tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimento e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor

CONTATOS

Dacar Química do Brasil S/A
R: Tavares Lyra, 2200. - São José dos Pinhais – PR - CEP: 83065-180
Fone: (0xx41) 3382-3332 / Fax: (0xx41) 3382-3466
dacar@dacar.ind.br
Químico Responsável - Sérgio Françozi - CRQ-IX 09200428

Revisado em

12/07/2022